

maxit floor 4936 Abstreusand 0,5 – 1,2 mm

Gewaschener und getrockneter
Abstreusand für
Reaktionsharzbeläge

Produktbeschreibung

Feinteilarm, abgestufter und getrockneter
Quarzsand. Körnung 0,5-1,2 mm.

Anwendung

Mit maxit floor 4936 Abstreusand 0,5-1,2 mm
werden, in Verbindung mit den Epoxidharzen
maxit floor 4710 Grundierung EP Dampfbremsen
gegen aufsteigende Feuchtigkeit unter Estrichen
und maxit floor Spachtelmassen hergestellt.
Durch die Abstreuerung mit maxit floor 4936
Abstreusand 0,5-1,2 mm wird der Haftverbund
zu allen Folgebelägen sichergestellt. Weiterhin
können durch die Einstreuung von maxit floor
4936 Abstreusand 0,5–1,2 mm rutschsichere
Beschichtungsoberflächen hergestellt werden.

Eigenschaften

- geprüfte Rutschsicherheit R 12/V4 im System
- getrocknet
- sehr gleichmäßige Körnung
- werksgeprüfte Qualität
- geringe Feinanteile

Untergrund

Es sind die Angaben im Technischen Merkblatt
von maxit floor 4710 Grundierung EP zu
beachten.

Verarbeitung

Möglichst senkrecht in die frische
Epoxidharzgrundierung oder -beschichtung
einwerfen. Nicht eingebundenen, überschüssigen
Sand am nächsten Tag abkehren und Fläche
absaugen.

Anwendungsbeispiele

- 2-fache EP-Grundierung als Dampfbremse
- Geeignete Untergrundvorbereitung
 - 1. Grundierung mit maxit floor 4710
Grundierung EP, ca. 0,4 – 0,6 kg/m²



- 2. Grundierung mit maxit floor 4710
Grundierung EP, ca. 0,4 – 0,6 kg/m²
- Abstreuerung mit maxit floor 4936
Abstreusand 0,5-1,2 mm, ca. 2,0 kg/m²

Lagerung

In gut verschlossenen Originalgebinden ist das
Produkt in trockenen Räumen unbegrenzt
lagerbar.

Verpackung

25 kg Sack, 42 Sack/Pal.; 1050 kg/Pal.

Umweltrelevante Hinweise

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

Materialverbrauch	Abstreuerung EP-Dampfbremse ca. 2,0 kg/m ² für ca. 2 mm Einstreubelag ca.5,0 kg/m ²
Außenanwendung	Ja
Innenanwendung	Ja
Korngröße	0,5 – 1,0 mm
Dichte	
Schüttdichte	ca. 1,5 g/cm ³
Farbton	Natursand

Franken maxit GmbH & CO.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon +49-9220-18-0
Telefax +49-9220-18-200
www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon +49 (0) 3647-433-0
Telefax +49 (0) 3647-433-380
www.maxit-kroelpe.de

Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Franken maxit GmbH & CO.

Azendorf 63

D-95359 Kasendorf

Telefon +49-9220-18-0

Telefax +49-9220-18-200

www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH

Brandensteiner Weg 1

D-07387 Krölpa

Telefon +49 (0) 3647-433-0

Telefax +49 (0) 3647-433-380

www.maxit-kroelpa.de