

Technisches Merkblatt

Handelsname: bausion Spezial
KMG-R



bausion
STRASSENBAU-PRODUKTE GMBH

Letzte Überarbeitung: August 2018

Version: 1.1

Ersetzt Version: 1.0

Interne Nr.: 0125

Gültig ab: 03.03.21

I EINSATZGEBIET

Einzubauen auf Straßen aller Belastungskategorien in Schichten von 50 mm. Geeignet zum Verfüllen von Schlaglöchern und Bohrkernlöchern, Ausgleichen von Frostaufbrüchen und Ausfüllen nach Kanalschachtreparaturen u.v.a.

II EIGENSCHAFTEN

bausion Spezial ist ein lagerfähiges Allwetter-Reparaturmischgut mit der Körnung 0/5 und 0/8. Es wird hergestellt auf der Basis von Edelsplitt, bituminösen Bindemittel und speziellen Haftverbessern. Bausion Spezial wird kalt verarbeitet und kann problemlos überbaut werden. Es ist umweltfreundlich und nicht frostempfindlich, d.h. es kann bei Außentemperaturen von unter 0 °C verarbeitet werden. Wegen der schnellen Abbindung ist es nach der Verdichtung sofort überfahrbar.

III PRODUKTDATEN

Dichte: 1,8 g/cm³ bei 20 °C

VERARBEITUNGSHINWEISE

IV ÄUSSERE BEDINGUNGEN

Der Untergrund muss sauber und trocken bis leicht feucht sein. Der Einbau ist unabhängig von der Bodentemperatur. Bei Einbau auf Beton und in dünnen Schichten ohne Flankenhaftung empfehlen wir zur besseren Haftung die Vorbehandlung mit C40B5-S in dünnen Schichten.

V VERARBEITUNG

Untergrund und Kanten reinigen (abkehren) und mit C40B5-S behandeln. Mischgut mit Schaufel oder Kelle auf die Unterlage bringen und mit Rechen oder Kelle etwas überhöht ver-

teilen. Danach das Mischgut verdichten. Bei kleinen Flächen genügt Stampfen, für größere Flächen wird eine Rüttelplatte empfohlen. Die fertige Oberfläche leicht mit Brechsand abstumpfen. Danach können die Schadstellen sofort für den Verkehr freigegeben werden (der rollende Verkehr übernimmt die restliche Verdichtung).

V VERBRAUCH

1,8 – 2,0 kg je L Hohlraum

V GEBINDE

25 kg Kunststoffgebände (40 x 25 kg Eimer pro Palette)

VI REINIGEN DER ARBEITSGERÄTE

Verarbeitungsgeräte können mit Biodiesel, Rapsöl oder auch Benzin, Diesel oder Heizöl gereinigt werden. Zum Reinigen von Händen Handwaschpaste für Bitumenverunreinigungen verwenden.

VII LAGERUNG

Im verschlossenen Originalgebände 6 Monate nach Lieferdatum lagerfähig. Kühl und trocken – nicht im Freien lagern. Teilentleerte Gebände möglichst zeitnah verarbeiten.

Empfehlung: Aus Gründen der besseren Verarbeitung empfehlen wir bei kühler Witterung das Material bei min. 10 °C zu lagern.

VIII HINWEIS

Die Angaben beruhen auf Erfahrungswerten und dienen zur unverbindlichen Beratung. Bei Fragen steht Ihnen unsere technische Abteilung zur Verfügung. Gültige Normen, Vorschriften und Gesetze (z.B. bezüglich Arbeitssicherheit oder Bauweise) sind einzuhalten.

Seite 1 von 1

Brehnaer Straße 15 06188 Landsberg
Telefon: 034602 – 95 20 Fax: 03 46 02 – 95 225
E-Mail: info@bausion-landsberg.de

www.bausion-landsberg.de